



Temps de séchage

 2:1	Durcisseur	9330	9350	9370
	la vitesse Durcisseur	rapide	normal	lent
	Hors poussiere à 20°C	~14 h	~16 h	~18 h
	Sec pour polissage (à 60°C)	10 – 15 min	15 min	15 – 20 min
	Il est possible de polir immédiatement après refroidissement			
	Sec pour polissage (à 20°C)	3 h	3 – 4 h	5 – 6 h
	IR	10 min	10 – 15 min	15 min
	Durée de conservation en pot	60 – 80 min		
Les durées sont indicatives et varient selon le type de dissolvant, l'application et l'environnement				
	<p>Si un polissage du vernis est requis (pour retirer la poussière) il est possible immédiatement après le refroidissement dans le cas d'une mise en four Dans le cas d'un séchage à l'air, il est possible de polir le lendemain.</p> <p>On recommande d'utiliser P1500 suivi de papier 2000 (sec ou humide) Utiliser le système Moxi de polissage de Silco</p>			

Test du matériau

Tout test du matériau appliqué (test d'adhérence, test gravillons, test de résistance chimique, Test au brouillard salin ...) doit être réalisé au moins 15 jours après l'application.

Numéro de produit	Description	Volume	Emballage
9130-1-NG	X13 Spectral NG	1 L	12
9130-5-NG	X13 Spectral NG	5 L	3

COV

COV 2004/42/IIB(d) (420) <420 g/L

Conservation en rayon

Au minimum 24 mois à compter de la date de production dans des conditions normales de conservation et sans ouverture.

Tableau 1.1 - rapport de mélange selon la masse 2:1 + 5% (Durcisseurs 912x)

Volume d' UFR Peinture requise (ml)	Masse vernis	Masse Vernis + durcisseur	Masse Vernis + durcisseur + dissolvant
100	66	99	102
250	165	248	255
330	217	327	336
500	329	495	510
750	494	743	765
1000	658	990	1019

Tableau 1.1 - rapport de mélange selon la masse 2:1 + 10% (Durcisseurs 912x)

Volume d' UFR Peinture requise (ml)	Masse vernis	Masse Vernis + durcisseur	Masse Vernis + durcisseur + dissolvant
100	64	96	102
250	159	240	254
330	210	317	335
500	319	480	508
750	478	720	762
1000	638	959	1016

Complément d'information**Réservé à un usage professionnel !**

Lisez toujours les instructions.

IMPORTANT : Ce produit contient des substances actives dangereuses qui imposent de toujours employer/ porter un équipement de protection adapté Pour plus d'instructions, voir l'étiquetage sur le produit et la fiche des conditions de sécurité Toute personne qui emploie le produit à une fin autre que celle que recommande cette fiche technique agit à ses risques et péril. L'utilisateur est en charge de suivre toutes les exigences de la législation locale.

Les matériaux décrits sont conçus pour être appliqués par un personnel professionnel et formé employant son propre équipement et ne sont pas destinés à être vendus au grand public.

Les informations et les méthodes décrites se fondent sur ce que nous connaissons des bonnes pratiques et elles ne sont la que comme ligne directrice pour un usage optimal, sans nous rendre responsable de l'efficacité, des résultats ou de l'adéquation à l'usage envisagé. Nous rejetons toute responsabilité quant au comportement du produit ou un préjudice découlant de l'usage du produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il s'agit de la dernière version en date.

Tous les produits mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées de Silco.