

Description

Mastic polyester universel léger et doux et rapide. Grâce aux dernières avancées dans le matériau de comblement, sa masse spécifique de 1,3 kg/L seulement lui permet de remplir irrégularités et accrocs avec nettement moins de produits (question masse) qu'avec des mastics classiques. La faible masse qui le caractérise lui permet de remplir les irrégularités et accrocs avec nettement moins de produit (question masse) aux mastics classiques. Il sèche jusqu'à 40 % que les mastics classiques.



Caractéristiques et avantages



- Masse spécifique de 1,3 kg/L (mastiques classiques ≈ 2 kg/L)
- Prêt au sablage en 12 minutes
- Une excellente adhérence à l'acier galvanisé, à l'aluminium et aux surfaces en acier
- Très facile à répandre avec une thixotropie élevée
- Surface lisse non poreuse
- Adhère au bois et aux laminés en polyester
- Excellent sablage, à partir de P150
- Peut être utilisé comme un mastic de comblement ou de précision

Préparation du substrat

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, libres de rouille et de graisse. Une adhérence optimale s'obtient sur une surface bien poncée.

Informations pour l'application

	<p>Rapport de mélange</p> <p>6600 Air Bond SFR 100 %</p> <p>6065 Durcissant pour mastic 3 % (par masse ; ne pas sous-doser ni sur-doser)</p> <p>Bien mélanger le mastic et le durcissant jusqu'à ce que la couleur soit homogène.</p> <p>Ne pas dépasser les doses ! Une quantité excessive de durcissant de provoquer un changement de couleur de la dernière couche.</p>
	<p>Application</p> <p>Température d'utilisation Au min. 10 °C</p>

	Séchage	À 20°C	12 – 14 min
		Conserver à 20°C	3 – 4 min
	Sablage	Sablage à sec uniquement P150 - 320	

Produits complémentaires

6065 Durcissant à mastic

Numéro de produit	Description	Volume	Emballage
6600-1	Blanc	1 L	8

COV

COV 2004/42/IIB(c) (250) < 250

Conservation en rayon

Au minimum 24 mois à compter de la date de production dans des conditions normales de conservation et sans ouverture.

Complément d'information

Réservé à un usage professionnel !

Lisez toujours les instructions.

IMPORTANT : Ce produit contient des substances actives dangereuses qui imposent de toujours employer/ porter un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, voir l'étiquetage sur le produit et la fiche des conditions de sécurité. Toute personne qui emploie le produit à une fin autre que celle que recommande cette fiche technique agit à ses risques et péril. L'utilisateur est en charge de suivre toutes les exigences de la législation locale.

Les matériaux décrits sont conçus pour être appliqués par un personnel professionnel et formé employant son propre équipement et ne sont pas destinés à être vendus au grand public.

Les informations et les méthodes décrites se fondent sur ce que nous connaissons des bonnes pratiques et elles ne sont que comme ligne directrice pour un usage optimal, sans nous rendre responsable de l'efficacité, des résultats ou de l'adéquation à l'usage envisagé. Nous rejetons toute responsabilité quant au comportement du produit ou un préjudice découlant de l'usage du produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il s'agit de la dernière version en date.

Tous les produits mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées de Silco. Tous les produits mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées de Silco. For further questions please contact the company Silco d.o.o.