












REDOCAR HS 600 VOC – PE-Spritzfüller / PE Spray Filler

Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung, VOC-konform Farbtöne: 600 grau, 630 metallic		Product Description Solvent borne 2-pack polyester spray filler for automotive refinishing, VOC-compliant Colorants: 600 grey, 630 metallic	
Eigenschaften Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Atlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang.		Properties Excellent adhesion on steel or old sanded paintwork. This product is suitable for a single operation in the filling of irregularities, deep sanding traces as well as rough pre-worked repairs.	
	Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage	ca. / approx. 81 %	2,9 m ² /l / 250 µm Trockenfilm (Dry Film)
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	96 : 4	
	Härter Hardener	REDOCAR CHP Härter / Hardener	
	Verdünnung Thinner	max. 10 %	110-061 kurz / fast 110-062 normal 110-063 lang / slow
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	ca. 40 – 50 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 30 min	
	Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,5 – 2,5 mm, 2 – 3 bar	
	Spritzgänge Spray Runs	1,5 - 2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 150 – 250 µm, max. 400 µm	
	Ablüftzeiten Flash Off Times	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / flash off before drying in the oven	
	Trocknung Drying Times	20°C → 2 h 60°C → 20 - 30 min	
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 100 - 120 Nachschliff / Re-sand: P 280	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
<small>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes Freigegeben durch/ Approved by: LanM</small>			