

Déscription

Mastic polyester renforcé de fibres de verre pour augmenter la résistance. Reccomande' pour la réparation de pièces en polyester et des surfaces de métal rouillé. Ne pas souhaitable pour utilisation sur des surfaces en zink et aluminium.




Caratteristiques du produit

- excellente adhérence à divers substrats
- surface lisse et non poreuse
- peut être utilisé comme remplissage et mastic fin
- excellent ponçage, à commencer par P120
- poids spécifique 1,23 kg/L

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres, seches, sans rouille et dégraissées.

Application

	<p>Proportions de mélange</p> <table border="0"> <tr> <td>6140 B14 Multi-Fiber</td> <td>100 % (vol.)</td> </tr> <tr> <td>6065 Durcisseur</td> <td>2 - 3 % (ne pas prédozer!)</td> </tr> </table> <p>Bien mélanger le mastic et durcisseur jusqu'à la coloration réguliere. Ne pas prédozer le durcisseur! Trop de durcisseur peut provoquer des changements de la couleur da base.</p>	6140 B14 Multi-Fiber	100 % (vol.)	6065 Durcisseur	2 - 3 % (ne pas prédozer!)
6140 B14 Multi-Fiber	100 % (vol.)				
6065 Durcisseur	2 - 3 % (ne pas prédozer!)				
	<p>Application</p> <table border="0"> <tr> <td>Température d'utilisation</td> <td>min 10°C</td> </tr> </table>	Température d'utilisation	min 10°C		
Température d'utilisation	min 10°C				
	<p>Séchage</p> <table border="0"> <tr> <td>À 20°C</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Potlife à 20°C</td> <td>3 - 4 min</td> </tr> </table>	À 20°C	20 min	Potlife à 20°C	3 - 4 min
À 20°C	20 min				
Potlife à 20°C	3 - 4 min				



Ponçage

Ponçage sec

P120 - 3200

Produits complémentaires

6065 Durcisseur

Art. Nr.	Description	Contenu	Boîte
6140-0,3	Green	300 ml	12
6140-1	Green	1 L	6

Durcisseur inclus dans l'emballage.

VOC

VOC 2004/42/IIIB(c) (250) 249

Date d'expiration

Au moins 12 mois de la date de production dans le cas du stockage normal et d'emballage non ouvert.

Informations supplémentaires

SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE!

Toujours lire les instructions.

IMPORTANT: Ce produit contient des substances dangereuses, alors il est nécessaire de toujours utiliser / porter un équipement de protection approprié. Pour plus d'informations, vérifiez l'étiquette sur l'emballage et la fiche de sécurité. Une personne qui utilise le produit pour les autres intentions que celles recommandées dans cette fiche technique, agit au son propre risque.

L'utilisateur est responsable de tenir compte de la législation locale.

Les produits décrits sont conçus pour l'utilisation professionnelle, pour un personnel formé et utilisant l'équipement adéquat et ne sont pas destinés à la vente au grand public.

Les informations et les méthodes décrites sont basées sur les meilleures informations et pratiques que nous connaissons et ne servent que de lignes directrices pour une utilisation optimale, sans responsabilité de performance, les résultats ou d'adéquation à un usage prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour le comportement du produit ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier si c'est la dernière version de la fiche technique.

Tous les produits mentionnés dans cette fiche sont des marques SILCO.