

U-POL[®]

FIBRAL

POLYESTER FASER-SPACHTEL

Charakteristik

FIBRAL Polyester Faser-Spachtel ist ein Zweikomponenten-Material zum Ausfüllen von Durchrostungen in Autokarosserien. Kleinere Löcher können ohne Gewebe zum Überbrücken geschlossen werden. **FIBRAL** bildet eine kräftige Basis für größere Schäden, die anschließend mit einem Zieh-Spachtel aus dem **U-POL** Programm bedeckt werden können.

Verwendbarkeit untergrund bezogen

FIBRAL Polyester Faserl-Spachtel kann eingesetzt werden auf:-

- Blankem Stahl, nach Entfetten und Aufräumen mit Papier P 40, alle Roststellen entfernen.
- Alte Lackschichten (mit Ausnahme von thermoplastischen Acrylatlacken) - nach Entfetten und Schleifen, bis zum blanken Metall mit Papier P 180.

Mischungsverhältnis

100 Gewichtsteile **FIBRAL** Polyester-Füll-Spachtel
3 Gewichtsteile **U-POL** Härter für Polyesterspachtel
Das exakte Mischungsverhältnis ist nicht kritisch.
Übermäßige Härterzugabe führt zu kürzerer Topfzeit, beschleunigt die Trocknung jedoch nicht und kann zu Fleckenbildung führen.

Topfzeit

Im gemischten Zustand 4 min-6min. bei 20 ° C mit 3 % Härter.

Arbeitsgerät

Mischpalette, Spachtelmesser, Plastikspachtel oder Spachtelgummi

Trocknung

Schleifbar nach 20 min. bei 20°C.

Überlackierbarkeit

FIBRAL Polyester Glasfaser-Spachtel kann mit den meisten Lacksystemen überlackiert werden.

Artikel Nummern

FIB/2 - 900ml Dose
DIS/FIB - 1.28 L Spenderkartusche
FIB/BM - 600ml Spachtel Beutel
FIB/BL - 1L Spachtel Beutel