

U-POL

PRODUCTS

HIGH #5

GEBRAUCHSFERTIGER HVLP HS-PRIMER

Charakteristik

HIGH #5 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Hochbildender Primer in der Sprühdose. **HIGH#5** dient zur Grundierung von unebenen Untergründen vor dem Decklack.

HIGH #5 ermöglicht es Schichtdicken aufzutragen, die sich mit dem Auftrag durch die Füllerpistole vergleichen lassen. Der Abdeckaufwand wird durch die Benutzung der Sprühdose minimiert. Mit **HIGH #5** sparen Sie Zeit und Geld, da Sie die Grundierung nicht mehr mischen und die Pistole nicht mehr säubern müssen

HIGH #5 ist frei von Chromat und sehr gut schleifbar.

Verwendbarkeit untergrundbezogen

HIGH #5 kann eingesetzt werden auf:-

- Komplet durchgetrockneten Lackschichten.
- Polyester-Spachtelmassen und GFK.

Gründlich reinigen und entfetten mit Nitro-Verdünnung. Schleifen Sie naß oder trocken mit Papier mit 280 –320 Korn. Danach erneut Reinigen, Trocknen und Entfetten.

Verarbeitung

- Vor Gebrauch die Sprühdose für mindestens 2 Min. gründlich schütteln.
- Sprühen Sie in einer Entfernung von ca. 25 cm in feinen, gleichmäßigen Schichten.
- Tragen Sie 1-2 Schichten auf.
- Erlauben Sie eine Zwischenablüßzeit von 5-10 Min. zwischen den Schichten.

Trocknung

Cirka 10-20 Minuten bevor Sie überlackieren können. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.

Überlackierbarkeit

HIGH #5 sollte naß mit Papier Korn 600-800 oder trocken mit Papier Korn 400-600 geschliffen werden.

HIGH #5 kann mit allen üblichen Lacksystemen (inkl. Wasserlacken) überlackiert werden.

Artikel Nummer

HIGH/AL - 450ml Sprühdose - Beige
HIGHDG/AL - 450ml Sprühdose – Dunkel Grau
HIGHG/AL - 450ml Sprühdose - Grau
HIGHW/AL - 450ml Sprühdose - Weiß

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 OEY, UK
T: +44 (0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8492 5999; E:SALES@U-POL.COM; W: WWW.U-POL.COM