

Description

Mastic polyester semi-léger super rapide et facile à poncer. Le mastic est ponçable en 8 minutes (20 °C) sans colmatage du papier. Le ponçage est simple et rapide.




Caractéristiques et avantages

- prêt à poncer en 8 minutes après l'application
- excellente adhérence à divers substrats - very easy to spread
- surface lisse et non poreuse
- peut être utilisé comme remplissage et mastic fin
- excellent ponçage, à commencer par P150
- poids spécifique 1,35 kg / L

Préparation du substrat

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, sans rouille et sans graisse. Une adhérence optimale peut être obtenue sur une surface bien abrasée. Pour l'aluminium et l'acier galvanisé, utilisez un tampon de tapis + une pâte de matage pour améliorer l'adhérence.

Application data

	Rapport de mélange	100 %
	6110 B11 SFR Superfast	
	6065 Putty durcisseur	3 % (by weight; do not under or overdose)
	Mélangez soigneusement le mastic et le durcisseur jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Ne surdosez pas! Une quantité excessive de durcisseur peut provoquer un changement de couleur sur la couche de finition.	
	Application	
	Température d'utilisation	min. 10 °C/50 °F
	Séchage	
	Prêt pour le ponçage (20 °C/68 °F)	8 – 10 min
	Durée de vie en pot à (20 °C / 68 °F)	3 – 4 min

**Ponçage**

Seulement ponçage à sec P150 – P320

Produits complémentaires

6065 Durcisseur de mastic, 50g

6065-0,07 Durcisseur de mastic, 70 g

6065-CT-0,06 Durcisseur de mastic (en combinaison avec une cartouche de mastic de 1,65 L)

Prod. Nr.	Description	Volume	Boîte d'emballage
6110-1	Blanc	1 L	6
6110-CT-1,65	Blanc	1,65 L	4
6110-3	Blanc	3 L	2

Durcisseur inclus dans l'emballage.

COV

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <120

Date d'expiration

Min. 12 mois à compter de la date de production dans des conditions normales de stockage et boîte non ouverte.

Additional Information**POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT!**

Lisez toujours les instructions.

IMPORTANT: Ce produit contient des substances dangereuses au travail, il est donc nécessaire de toujours utiliser / porter un équipement de protection approprié. Pour plus d'informations, consultez l'étiquette sur le produit et la fiche de données de sécurité. Une personne qui utilise le produit à des fins autres que celles recommandées dans cette fiche technique, agit à ses propres risques. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation locale.

Les matériaux décrits sont conçus pour être utilisés par un personnel professionnel et formé utilisant un équipement approprié et ne sont pas destinés à la vente au grand public.

Les informations et méthodes décrites sont basées sur les meilleures informations et pratiques que nous connaissons et ne servent que de lignes directrices pour une utilisation optimale, sans responsabilité quant aux performances, aux résultats ou à l'adéquation à toute utilisation prévue. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour le comportement du produit ou les dommages résultant de l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il s'agit de la dernière version.

Tous les produits mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées appartenant à Silco. Tous les produits mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées appartenant à Silco. Pour d'autres questions, veuillez contacter la société Silco d.o.o.