

U-POL®

U-POL D

MASTIC METALLIQUE FIN

Description	<p>U-POL D est un mastic polyester multi-fonction à deux composants, permettant le rebouchage de trous et imperfections sur les tôles d'acier froissées, tôles galvanisées, zinguées, aluminium, polyesters renforcés, SMC, bois.</p> <p>Ce mastic est spécialement formulé pour une utilisation professionnelle. Ses propriétés sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplissage performant. • Excellente finition. • Facilité de ponçage.
Informations santé et sécurité	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE.</p> <p>Lire les instructions avant utilisation.</p> <p>IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
Préparation des surfaces et utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Tôle d'acier, mise à nue : poncer avec un disque abrasif P80 et dégraisser. • Tôle aluminium et galvanisée mise à nue : poncer avec un disque abrasif P120 et dégraisser. • Ancienne peinture (sauf les acryliques thermoplastiques) : poncer jusqu'au métal avec un disque P180 et dégraisser.
Proportions de mélange	<p>100% de mastic polyester multi-fonction U-POL D, 2% de durcisseur U-POL.</p> <p>Le pourcentage exact du mélange n'est pas critique : possibilité de varier le pourcentage de durcisseur pour contrôler le temps de séchage. Ne pas ajouter trop de durcisseur, cela pourrait engendrer des problèmes d'entassement et une perte d'adhésion.</p>
Durée de vie du mélange	4'30 min. à 20°C, avec 2% de durcisseur.
Outils	Palette de mélange, applicateur métallique ou plastique
Temps de séchage	De 4 à 5 minutes à 20 °C. Ponçage après 20 minutes.
Peinture	U-POL D peut être peint avec la plupart des couleurs directes 2K.
Information VOC	<p>La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 250g/litre.</p> <p>La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 100g/litre.</p>

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 0EY, UK
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E:sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM

Issue 09/2012